



ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
“ΚΟΠΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”

Πάτρα 13/09/2006

Διάρκεια Εξέτασης: 1 ώρα

- 1) Να αναφέρετε ποιες είναι οι βασικές μηχανικές ιδιότητες που θα χρησιμοποιούσατε ως κριτήριο σχεδιασμού για ένα δομικό στοιχείο επιδερμίδας της άνω πτέρυγας επιβατικού αεροσκάφους. Να δικαιολογηθεί η απάντησή σας.

i) Όριο διαρροής σε Θλίψη

ii) Μέτρο Ελαστικότητας


iii) Δυσθραυστότητα

iv) ΔK_{th}

v) Όριο αντοχής σε κόπωση


- 2) Για το διάγραμμα Wöhler του Σχήματος 1 να δειχθεί ποια είναι η επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας του δομικού στοιχείου για ασφαλή διάρκεια ζωής σε κόπωση αν ο συντελεστής ασφάλειας είναι $n=1.2$. Να δειχθεί ποιοτικά με ποιο τρόπο επιδρά το διαβρωτικό περιβάλλον στη διάρκεια ζωής του δομικού στοιχείου.

Επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας: $\sigma_k / 1.2 = 100 \text{ MPa}$





- 3) Κατά τον προκαθορισμένο μη καταστροφικό έλεγχο σε δομικά στοιχεία από κράμα 2024 πάχους 1.6 mm και 10mm αντίστοιχα ανιχνεύθηκε πλευρική ρωγμή μήκους 6 mm και για τις δύο περιπτώσεις. Εάν τα παραπάνω δομικά στοιχεία καταπονούνται στις ίδιες εφελκυστικές τάσεις κόπωσης να δείξετε ποιοτικά τα διαγράμματα μήκους ρωγμής - κύκλων κόπωσης και ρυθμού διάδοσης ρωγμής - εύρους συντελεστή έντασης τάσεων και να εξηγήσετε τις διαφορές που παρατηρείτε. Πως υπολογίζονται γραφικά οι συντελεστές της εξίσωσης Paris από το διάγραμμα da/N-ΔΚ?




- 4) Έλασμα απείρου πλάτους από δομικό στοιχείο επιδερμίδας της ατράκτου που φέρει κεντρική ρωγμή μήκους 5mm, καταπονείται σε εφελκυστικά φορτία κόπωσης. Σε μήκος ρωγμής 15 mm εφαρμόζεται μια υπερφόρτιση. Να δείξετε ποιοτικά την επίδραση της υπερφόρτισης στα διαγράμματα μήκους ρωγμής- κύκλων κόπωσης καθώς και ρυθμού διάδοσης ρωγμής - εύρους συντελεστή έντασης τάσεων μέχρι την τελική αστοχία. Με βάση τα παραπάνω διαγράμματα να εξηγήσετε πως επιδρά η υπερφόρτιση στην διάρκεια ζωής του κατασκευαστικού στοιχείου.




Καθηγητής Σπ. Παντελάκης

pantelak@mech.upatras.gr



- 5) Εστω ότι το δομικό στοιχείο ατράκτου του Σχήματος 2 με κεντρική ρωγμή μήκους $2a=3\text{mm}$ υπόκειται σε κόπωση με εφελκυστικά φορτία σταθερού έυρους και $\sigma_{min}=0$. Ποιά πρέπει να είναι η τιμή των φορτίων κόπωσης προκειμένου κατά τον επανέλεγχο του εν λόγω δομικού στοιχείου το μήκος της ρωγμής να μην έχει αυξηθεί; Δίνεται ότι $\Delta K_{th}=2.5 \text{ MPam}^{1/2}$. Πώς επηρεάζει το διαβρωτικό περιβάλλον την τιμή του ΔK_{th} για ένα υλικό;



Σχήμα 2

$$\Delta K = \Delta \sigma (\pi a)^{1/2}$$

$$\Delta K = \sigma_{max} (\pi a)^{1/2}$$

$$\sigma_{max} = \Delta K_{th} / (\pi * 0.0015)^{1/2}$$

$$\sigma_{max} = 46.4 \text{ MPa}$$